



Statens vegvesen

Asfaltdagen 2017

Svake partier i dekket – homogenitet



Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal





Heft mellom lag





Heft mellom lag

- Regn
- Rengjøring
- Emulsjon
- Sprøyteutstyr
- «Helligdager»





Statens vegvesen



Blødning



26.01.2017

Svake partier i dekke – homogenitet



Blødning

- Bindemiddelmengde
- Bindemiddeltype
- 0-4
- Filler
- Fiber
- Komprimering
- Temperatur
 - Asfalt/luft





Statens vegvesen



Skjøter



26.01.2017

Svake partier i dekke – homogenitet



Skjøter

- **Midtskjøt**
 - Komprimering
 - Overhøyde
 - Tett
 - Klebing
- **Endeskjøt**
 - Rengjøring
 - Klebet
 - Separasjon
 - Rutiner





Statens vegvesen



Finish



26.01.2017

Svake partier i dekke – homogenitet



Finish

- Rutiner
- Utstyr
- Slark






Lassbytter





Lassbytter

- Bil
 - Lastekasse, luke
- Rutiner
 - Tømming av matekassen
 - Jevn framdrift





Statens vegvesen



Båt



26.01.2017

Svake partier i dekke – homogenitet

Båt

- Båt
 - Utforming
 - Tilstand
- Håndtering masse
 - Opplæring
 - Rutiner
- Må tømmes!





Separasjoner





Separasjon

- Transport
 - Bil/Båt
 - Lossing/Lasting
- Utlegging
- Jevn framdrift





Statens vegvesen



«Råtne» dekker



Råtne dekker

- Produksjon
- Råvarer
- Fukt
- Mørtel
 - 0-4
 - Filler
- Vedheftingsmiddel

- Hastighet utlegger
- Jevn framdrift
- Værforhold
 - Regn/temperatur



Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

TRONDHEIM





Statens vegvesen



26.01.2017

Svake partier i dekke – homogenitet



Takk for oppmerksomheten!